

天津壳尔化学科技有限公司

润客黑 50 润滑脂

概述：

- 本产品是以复合金属铝皂稠化精制基础油并加入多种添加剂及二硫化钼粉调制而成。
- 优异的抗水性，适合水环境和潮湿环境设备的润滑。
- 优异的高温性能，能适合长期 160℃的工作环境。
- 极佳的热可逆性，最大程度保证设备具有润滑脂保护。
- 很好的极压抗磨性能，适合重负荷、冲击负荷下设备的润滑。
- 优秀的粘附性能，保护设备有足够的油膜。
- 通用性能强，方便润滑管理。

用途：

- 本产品适用于冶金、矿山、橡胶和其它高温部位的机械润滑。
- 适用温度范围：-20～160℃。

主要质量指标：

项 目	质量指标	试验方法
工作锥入度，0.1mm	265-295	GB/T 269
滴点，℃ 不低于	235	GB/T 4929
腐蚀（T ₂ 铜片，100℃，24h）	铜片无绿色或黑色变化	GB/T 7326 乙法
蒸发量（99℃，22h），% 不大于	2	GB/T 7325
钢网分油（100℃，24h），% 不大于	10	SH/T 0324
氧化安定性压力降，MPa （99℃，100h，0.770MPa） 不大于	0.070	SH/T 0325
剪切安定性（10 万次），0.1mm 不大于	380	GB/T 269
水淋流失量（38℃，1h），% 不大于	5	SH/T 0109
四球机试验 PD,N 不低于	2450	SH/T 0202

注意事项：

- 选型时如有疑问，请与我公司技术部联系，可以为您制定个性化解决方案。
- 润滑脂产品需放置于通风良好、温度适宜的室内。桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。
- 使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。如油脂内有少量渗油，可自行混和均匀后使用。